

Produktbeschreibung

SA Master Pre-Sealer ist eine starke, auf PU und Kunstharz gebunden Dispersion für Imprägnierungszwecke. SA Master Pre-Sealer Mat Imprägnierung ist anwendbar für die Haftung auf Minerale Beton Ciré.

Anwendungsbereiche

SA Master Pre-Sealer ist anwendbar auf Minerale Beton Ciré und soll angebracht werden mit einem SA 2K-PU Rolle. Es hat ein mattes Aussehen und soll nach die Anbringung noch ausarbeitet werden mit SA Master Protect.(+). SA Master Pre-Sealer ist auch verfügbar als Fixierschicht.

Technische Daten

Widerstandsfähigkeit	: Unbekannt
Biegefestigkeit	: Erichsen-Tiefung 6 mm
Temperaturbeständigkeit	: zwischen -20 °C und + 55°C; keine thermische Schlagbelastung
Verarbeitungszeit	: sehe Etikett
Durchhärtung	: begehbar nach 4 Stunden bei 15°C oder hoher. Leicht belastbar na 24 Stunden bei 15 °C. Völlig belastbar nach 7 Tagen bei 15°C
Flammpunkt	: > 65 °C
Haftung	: min. 1,7 N / mm ² auf Beton B60 (bruch im Beton)
Empfohlen Schichtdicke	: ca. 100 – 250 gr./ m ²
Verdünnung	: nicht erlaubt
Haltbarkeit	: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum
Verbrauch	: 1 Liter / 20 m ²

Vor Frost und Feuchtigkeit schützen.
Optimale Lagertemperatur 15°C - 25°C

Qualitätszertifikat

FIGR Forschungs- und Prüfnstitut für Facility Management GmbH, 7255 Metzingen (Deutschland).

Packstück

Verfügbar in Kanistern von 1 Liter, 2,5 Liter und 5 Liter.

Querverweis

Weitere Produktinformationen sind verfügbar bei unten angeführter Adresse:

Haftungsausschluss

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unter Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können – auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter – nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe diese Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.